



ВІТОЛЮКС
Україна, м. Калуш.
вул. Івано-Франківська 24
www.vitolux.ua
info@vitolux.ua
0-800-400-550

ЛИСТ ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ

Клей для підлогових покриттів

APEN УЛЬТРА СИЛА білий

ОПИС ПРОДУКТУ: акриловий еластичний клей з тривалим відкритим часом та високою силою склеювання різноманітних підлогових покриттів. Готовий до застосування.

ПРИЗНАЧЕННЯ: підходить для приклеювання різних видів лінолеума, вініла, паркета та інших підлогових покриттів до більшості будівельних основ (бетон, гіпсокартон, штукатурка, фанера, ДСП, тощо). Підходить для підлог з підігрівом.

ВЛАСТИВОСТІ:

- Легкий у використанні
- Утворює міцну, еластичну плівку, стійку до механічних навантажень.
- Тривалий відкритий час
- Висока міцність склеювання
- Без запаху

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ: поверхня повинна бути міцною, чистою, сухою та придатною для обробки. Нетривкі покриття ретельно видалити, видалити пил. Сильнопористі або поглинаючі поверхні обробити акриловою ґрунтовкою згідно рекомендацій виробника.

СПОСОБИ НАНЕСЕННЯ: Клей нанести зубчастим шпателем на поверхню, яку можна покрити через 20 хвилин. Постелити підлогове покриття, притиснути та розгладити спеціальним валиком. При приклеюванні вінілових покриттів рекомендується використовувати метод двохстороннього склеювання. Нанести клей зубчастим шпателем, прижати покриття на мокрий клей, роз'єднати, потім дати підсохнути клею 5-10 хвилин і після цього щільно прижати підлогове покриття. Роботи проводити при температурі основи від +5°C до +40°C.

ОЧИЩЕННЯ: незатверділий матеріал можна очистити водою. Затверділі залишки слід очистити механічним способом.

ПАКУВАННЯ: 1,2кг, 3кг, 6кг, 12кг.

УТИЛІЗАЦІЯ: здавати на вторинну переробку тільки порожню упаковку. Затверділі залишки матеріалу можуть утилізуватися як побутове сміття.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 18 місяців з дати виготовлення в оригінальній щільно закритій тарі. Дата виготовлення та партія вказані на упаковці.





ВІТОЛЮКС
Україна, м. Калуш.
вул. Івано-Франківська 24
www.vitolux.ua
info@vitolux.ua
0-800-400-550

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ: зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі від +5°C до +40°C. Не допускати заморожування.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

	Показник	Значення
1	Основа	Акрил
2	Густина	1,45г/мл
3	Відкритий час	20 хвилин
4	Сухий залишок	73%
5	Витрата	400-600г/м ²
6	Температура використання	від +5°C до +40°C
7	Термостійкість	від -20°C до +80°C