



ВІТОЛЮКС  
Україна, м. Калуш.  
вул. Івано-Франківська 24  
[www.vitolux.ua](http://www.vitolux.ua)  
[info@vitolux.ua](mailto:info@vitolux.ua)  
0-800-400-550

## ЛИСТ ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ

# Клей універсальний полімерний APEN СИЛА ДРАКОНА прозорий

Однорідний прозорий клей з характерним запахом. Призначений для приклеювання полістирольних виробів, виробів з пластмаси, дерев'яних виробів, кераміки, пробки, паркету, утеплювачів паркету на різного виду гладкі поверхні такі, як бетон, цегла, штукатурка, гіпс, гіпсокартон, дерево та інше.  
Морозостійкий.

### ІНСТРУКЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ:

Поверхні, призначені для склеювання повинні бути рівні, сухі та знежирені. На обидві поверхні склеювання нанести клей крапками або смугами та розрівняти спеціальним шпателем, через 30-60 секунд їх міцно притиснути. Час фіксації клею 2-3 години, час повного висихання 12-24 годин. Використовувати при плюсовій температурі. Зберігати при плюсовій температурі в оригінальній щільно закритій тарі.

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

Не допускати зберігання в місцях доступних для дітей.  
Зберігати від попадання прямих сонячних променів.

Дата виготовлення вказана на балоні.  
Гарантійний термін зберігання - 18 місяців.





ВІТОЛЮКС  
Україна, м. Калуш.  
вул. Івано-Франківська 24  
[www.vitolux.ua](http://www.vitolux.ua)  
[info@vitolux.ua](mailto:info@vitolux.ua)  
0-800-400-550

NO.	Властивість	Значення
1	Основа	Полімер
2	Густина	0,95 g/См3
3	Колір	прозорий
4	Плівкоутворення	15-25 хвилин
5	Повне висихання	12-24 годин
6	Сила склеювання (метод дерево-дерево)	>25 kg/См2
7	Гарантійний термін	18 місяців
8	Температура використання	від +5°C до +40°C
9	Термостійкість	від -25°C до +80°C