



ВИТОЛЮКС  
Украина, г. Калуш.  
ул. Ивано-Франковская 24  
[www.vitolux.ua](http://www.vitolux.ua)  
[info@vitolux.ua](mailto:info@vitolux.ua)  
0-800-400-550

## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

# Клей монтажный APEN СИЛА ЦВЯХА белый

### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ

Представляет собой однокомпонентный клей быстрой фиксации, изготовлен на основе акриловой дисперсии. Монтажный клей предназначается для склеивания любых строительных материалов, как внутри помещения, так и снаружи. Имеет отличную адгезию к керамической плитке, кирпичу, бетону, гипсокартону, твердому ПВХ, изделиям из древесины. Сила склеивания 25кг\см<sup>2</sup> (метод дерево-дерево).

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Очистить поверхность от пыли, жира и других загрязнений. Отрезать наконечник картриджа, прикрутить насадку и срезать ее наконечник в соотношении с необходимой шириной шва. С помощью пистолета нанести клей на поверхность полосками или точками. Плотно прижать склеиваемые поверхности друг к другу и зафиксировать их в таком положении до полного высыхания клея. Время фиксации клея 5-10 минут, время полного высыхания клея 12-24 часа. Использовать при температуре от + 5°C до + 35°C. Хранить в сухом, прохладном и недоступном для детей месте. Не допускать прямого попадания солнечных лучей и излучения искусственных обогревателей.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Хранить при температуре от +5°C до +40°C, предохранять от замерзания.  
Не содержит растворителей, экологически чист.

Дата изготовления указана на баллоне.  
Гарантийный срок хранения – 18 месяцев.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- 1 Основа: Акрил
- 2 Плотность: 1,5 g/см<sup>3</sup>
- 3 Цвет: Белый
- 4 Пленкообразование: 5-10 минут
- 5 Полное высыхание: 12-24 часов
- 6 Сила склеивания: (метод дерево-дерево) >25 кг/см<sup>2</sup>
- 7 Гарантийный срок 18 месяцев
- 8 Температура использования от +5°C до +35°C
- 9 Термостойкость от -25°C до +80°C