



ВІТОЛЮКС  
Україна, м. Калущ.  
вул. Івано-Франківська 24  
[www.vitolux.ua](http://www.vitolux.ua)  
[info@vitolux.ua](mailto:info@vitolux.ua)  
0-800-400-550

## ЛИСТ ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ

### Domotex P65

ПРОФЕСІЙНА ПОЛІУРЕТАНОВА МОНТАЖНА ПІНА DOMOTEX P65  
ЗІ ЗБІЛЬШЕНИМ ВИХОДОМ

- ОБ'ЄМНІ РОБОТИ, ПРИ ЯКИХ ВИТРАЧАЄТЬСЯ БАГАТО ПІНИ
- ВСТАНОВЛЕННЯ ТА УЩІЛЬНЕННЯ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ
- ІЗОЛЯЦІЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ТРУБ
- ЗАПОВНЕННЯ ОТВОРІВ ТА ПОРОЖНИН, УЩІЛЬНЕННЯ ШВІВ
- ТЕПЛО- ТА ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ

ПЕРЕВАГИ:

- ЗБІЛЬШЕНИЙ ВИХІД ПІНИ
- НЕВЕЛИКЕ ПОДАЛЬШЕ РОЗШИРЕННЯ ТА РІВНОМІРНА СТРУКТУРА
- ВИСОКІ КЛЕЮЧІ, ЗВУКО- ТА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ
- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ З ПІСТОЛЕТОМ ДЛЯ ПІНИ

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ

Бажана температура балона на початку роботи та у процесі монтажу +20°C. Для підігріву балона допускається використовувати ємкості з теплою водою, температура якої не повинна перевищувати +30°C. Поверхню очистити від пилу, льоду, забруднень.

Розташувати балон клапаном догори та прикрутити його до пістолета, однією рукою утримуючи ручку пістолета, іншою - прикручуючи балон. Під час прикручування потрібно стежити за тим, щоб в тій стороні, куди спрямований пістолет, не було людей.

Після закріплення в пістолет балон слід інтенсивно потрясти (як мінімум 20 разів) та розташувати балон догори дном. Кількість виходу піни регулювати спусковим гачком пістолета. Зволожити поверхню, так як піна розширюється під впливом вологи. Шви заповнювати на 2/3, решта простору заповнюється за рахунок розширення піни.

Затверділу піну необхідно захистити від УФ променів. Після затвердіння піну можна покривати фарбою, силіконом, шпаклівкою й іншими матеріалами, обклеювати, різати. Свіжі забруднення піни можуть бути видалені спеціальними засобами для очищення або ацетоном.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура балона при роботі від +10°C до +25°C, температура навколишнього повітря при роботі з балоном від -10°C до +35°C, найкращий результат в роботі досягається при температурі +20°C. Час первинного затвердіння (можна торкатися): 12-16 хв.\* Можна різати: через 30-40 хв.\* Час повної полімеризації: 24 години.





ВІТОЛЮКС  
Україна, м. Калуш.  
вул. Івано-Франківська 24  
[www.vitolux.ua](http://www.vitolux.ua)  
[info@vitolux.ua](mailto:info@vitolux.ua)  
0-800-400-550

#### **ЗБЕРІГАННЯ**

Зберігати у вертикальному положенні клапаном догори в сухому прохолодному та захищеному від сонця місці за температури від +5°C до +30°C в упаковці виробника.

**ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ** – 18 місяців від дати виготовлення.

\*За температури навколишнього середовища +23°C та вологості повітря 50%.